

矽利鈣製品 SANSILICA PRODUCTS

1.矽利鈣製品 SANSILICA PRODUCTS					
製品號碼 Product Number	製品名稱 Product Nmae	密度 Density (grm/cm ³)	最高使用溫度 Temp. Limit (°C)	熱傳導率 Thermal Conductivity (kcal/m. h. deg)	特性及用途 Properties & Uses
9100	矽利鈣保溫管 SANSILICA PIPE COVER	0.22	650	0.053Kcal/mh.deg°C (平均溫度 70±5°C)	具有優秀強度性及輕量性。 特性： 1.不含石棉，導熱係數小。 2.富彈力。 3.安定性。 4.處理簡易。 5.不燃性。 6.不溶性。 7.不蝕損金屬材。 8.施工簡易。 尺寸：25~125tx1000mmL 管徑：15A~500A
9105	矽利鈣保溫板 SANSILICA BOARD	0.22	650	0.053Kcal/mh.deg°C (平均溫度 70±5°C)	具有優秀強度性及輕量性。 特性： 1.不含石棉，導熱係數小。 2.富彈力。 3.安定性。 4.處理簡易。 5.不燃性。 6.不溶性。 7.不蝕損金屬材。 8.施工簡易。 尺寸：25~125tx1000mmL
9107	同上	0.22	1000	同上	同上
2.矽利鈣保溫泥 Sansilica Insulation Cement					
製品號碼 Product Number	製品名稱 Product Nmae	密度 Density (grm/cm ³)	最高使用溫度 Temp. Limit (°C)	熱傳導率 Thermal Conductivity (kcal/m. h. deg)	特性及用途 Properties & Uses
9200	矽利鈣保溫泥 Sansilica Insulation Cement	0.4~0.6	650°C (1200°F)	0.056+0.0007 θ	填充矽利鈣成形品、板及管以及閥 Valves、法蘭Flanges等隙逢。其他 如各種窯爐，亦可同樣為保溫之 用。